

保存3年

報告書番号： ABTR240507-1

発行年月日： 2024年5月10日

顕微鏡観察結果 (No. 1)

1. 検体採取情報

検体 No	No. 1
検体名	軒天 軒天ボード
採取者	△△ 様
採取日	2024年5月2日
施工年	不明

2. 分析結果

前処理方法	灰化・酸処理	含有の有無	含有
非アスベスト繊維	有機繊維		
アスベストの種類	クリソタイル		
推定アスベスト質量分率	0.1~5%		

3. 層別分析結果

層	色彩	含有の有無	検体写真
1層目	アイボリー (塗材)	無	
2層目	薄茶色	有	

4. 顕微鏡写真 (クリソタイル)

伸長の符号	分散色

保存3年

報告書番号： ABTR240507-1

発行年月日： 2024年5月10日

顕微鏡観察結果 (No. 2)

1. 検体採取情報

検体 No	No. 2
検体名	和室 壁 じゅらく
採取者	△△ 様
採取日	2024年5月2日
施工年	不明

2. 分析結果

前処理方法	灰化・酸処理	含有の有無	不含有
非アスベスト繊維	有機繊維		
アスベストの種類	-		
推定アスベスト質量分率	不検出		

3. 層別分析結果

層	色彩	含有の有無	検体写真
1層目	白色・茶色・銀色 混合	無	

4. 顕微鏡写真

伸長の符号	分散色

保存3年

報告書番号： ABTR240507-1

発行年月日： 2024年5月10日

顕微鏡観察結果 (No. 3)

1. 検体採取情報

検体 No	No. 3
検体名	外壁 吹付材
採取者	△△ 様
採取日	2024年5月2日
施工年	不明

2. 分析結果

前処理方法	灰化・酸処理	含有の有無	不含有
非アスベスト繊維	-		
アスベストの種類	-		
推定アスベスト質量分率	不検出		

3. 層別分析結果

層	色彩	含有の有無	検体写真
1層目	茶色	無	
2層目	白色	無	
3層目	青色	無	
4層目	灰色	無	
5層目	クリーム色	無	
6層目	白色	無	

4. 顕微鏡写真

伸長の符号	分散色

保存3年

報告書番号： ABTR240507-1

発行年月日： 2024年5月10日

顕微鏡観察結果 (No. 4)

1. 検体採取情報

検体 No	No. 4
検体名	階段部 屋上 防水
採取者	△△ 様
採取日	2024年5月2日
施工年	不明

2. 分析結果

前処理方法	灰化・酸処理	含有の有無	含有
非アスベスト繊維	-		
アスベストの種類	アクチノライト		
推定アスベスト質量分率	0.1~5%		

3. 層別分析結果

層	色彩	含有の有無	検体写真
1層目	灰色	無	
2層目	黒色	有	
3層目	オレンジ色	無	

4. 顕微鏡写真 (アクチノライト)

伸長の符号	分散色